

Extract of 3ATP.ORG : site pour la promotion du métier de restaurateur de tableaux

<http://www.3atp.org/Exemple-9>

Galerie d'exemples

Exemple 9

- Goodies - Galerie d'exemples -



Publication date: dimanche 5 février 2012

**Copyright © 3ATP.ORG : site pour la promotion du métier de restaurateur
de tableaux - Tous droits réservés**

Tableau XIXè



Sur l'insistance du marchand qui possédait le tableau, celui-ci n'a pas été rentoilé. Malgré la forte déchirure, la toile gardait de la tension et de la solidité, ce qui a permis de se passer de rentoilage.

Il a en un premier temps été nécessaire de faire une consolidation et remise en place provisoire des déchirures afin de commencer la restauration par les opérations de nettoyage :

- Décrassage : décon 15%
- allègement : acétate d'éthyl

Exemple 9

Les déchirures Les déchirures ont ensuite été remise en place de façon définitive et les incrustation faites à la toile de lin et au plectol. Le tableau a été ensuite refixé au Klugel G, apportant à la toile un peu de consolidation.

Le tableau a ensuite été réintégré selon le processus "vernissage, réintégration, vernissage".

Détail de la lacune

Malgré sa grandeur et son aspect impressionnant, cette déchirure n'induisait que peu de manque de matière, à peine plus que celle qui est à sa droite.

Il n'en reste pas moins que sans rentoilage, ce type de restauration reste fragile et ne possède pas une grande pérennité.